










Vlastnosti	Norma	Jednotka	POLYFLOR BLOC PUR
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogenní PVC podlahová krytina
Povrchová úprava			PUR
Vzhled			uni
Barvy			16
Speciální charakteristiky			plně pigmentovaná, homogenní ořetřová vrstva z PVC
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2660
Třída zátěže	EN ISO 10874		 23  34  43
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	 2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,7
Velikost role	EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	 2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	4
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W	0,02
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatický
Dekontaminace radioaktivně kontaminovaných povrchů	ISO 8690		dobrá
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582		Obsah pojiva typ I
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins certifikovaný produkt certifikováno
CE	EN 14041		 B <sub>fl</sub> -s1  DS  NA HCHO  DL PCP



Všechny produkty vinylu v rolích pro komerční použití společnosti POLYFLOR zaručují permanentní, nepropustné hygienické řešení podlahovin. Údržba musí být prováděna v souladu s doporučenými postupy údržby a se schválenými produkty údržby. Provádění účinného režimu čištění je nejdůležitější obranou proti infekci.

\*  
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

Technické změny vyhrazeny.