

Vlastnosti	Norma	Jednotka	EXPONA DESIGN
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogenní PVC podlahová krytina
Povrchová úprava			PUR
Barvy			42
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	5100
Třída zátěže	EN ISO 10874		23 34 43 **
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	3,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,7
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	mm	12 @ 304,8 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup> 16 @ 457,2 x 457,2 = 3,34 m <sup>2</sup> 8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup> 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m <sup>2</sup> 6 @ 609,6 x 1219,2 = 4,46 m <sup>2</sup> 6 @ 914,4 x 914,4 = 5,01 m <sup>2</sup> 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup> 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m <sup>2</sup> 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m <sup>2</sup> 12 @ 184,2 x 1524,0 = 3,37 m <sup>2</sup> 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m <sup>2</sup> 11 @ 203,2 x 1524,0 = 3,41 m <sup>2</sup>
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max.
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	3
Tepelná vodivost	EN 12524	W m/K.	0,25
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatický
Antistatické vlastnosti	EN 1081	Ohm	ca. 10 <sup>11</sup>
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582		Obsah pojiva typ I
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins certifikovaný produkt certifikováno pass velmi nízké emise
Environmentální prohlášení o produktu	EN 15804 fDES EPD		DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a> SFEC / <a href="http://www.solspvcpro.com">www.solspvcpro.com</a>
CE	EN 14041		



\*  
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

\*\*  
Je třeba se vyvarovat těžkého valivého zatížení

\*\*\*  
Průměrná testovací hodnota z aktuální výrobní várky.

Technické změny vyhrazeny.